

Rubio Monocoat Olaj alkalmazása fapadlóra, egytárcsás parketta polírozó géppel:

Alkalmazási útmutató leírás

1. Nyers padló csiszolása: a legjobb eredményt 120-as vagy ennél finomabb szemcsefinomsággal, egytárcsás géppel érhetünk el.
2. Alaposan portalanítani a padlót (porszívóval vagy Rubio Monocoat Cleanerrel nedvesített törölővel)
3. Várni amíg teljesen megszárad a padló a Cleaner használata után (15-60 perc)
4. Egytárcsás géppel, fehér paddal minél takarékosabban felhordani a Rubio Monocoat Olajot (1 liter olajjal minimum 40 m² 120-ra csiszolt padlót lehet kezelni)
5. Minimum 15 és maximum 60 perccel a felhordás után lepolírozni a fölesleges olajmaradékot a padlóról egytárcsás géppel, friss fehér paddal vagy parketta polírozóronggyal addig, amíg száraznak tűnik a padló – nagy felületeknél időnként szükséges kicserélni a paddet egy új, szívóképesebbre.
6. 24-36 óra szárítás után a padló járható, bútorozható.
7. Első 3 hét: csak szárazon szabad takarítani a padlót.
8. **Selyemfényes felületet érhetünk el ha 6-18 óra szárítás után újra felpolírozunk a padlót egytárcsás géppel, friss fehér paddal.**

Rubio Monocoat Oil kémiai ellenállása

Egy Rubio Monocoattal kezelt tölgy felületen 2 hónappal a felhordást követően, folttesztet végeztek el a lent felsorolt szerekkel. Egy, hat és 24 óra elteltével az alábbi változásokat rögzítették:

	1 óra	6 óra	24 óra
bor	0	0	0
kóla	0	0	0
kávé	0	0	1
víz	0	0	0
tea	0	0	0
ecet	0	1	1
oliva olaj	0	0	0
aceton	1	1	1
tej	0	0	1
húgy	0	1	1
citrom	0	0	1
lámpa olaj	0	0	0
tinta	acetonnal eltávolítható		

0: szabad szemmel látható változás nincs
1: szín vagy fényesség enyhén változott